



Huile Traditionnelle

COV conforme à la directive 2010

Catégorie A/f : 700g/l

Définition	<p>Huile de bois traditionnelle pour une utilisation en extérieur. Fabriquée avec de l'huile de lin bouillie pressée à froid.</p> <p>Elle protège le bois de l'humidité et permet d'éviter les fissurations.</p>
Usage prévu	<p>L'huile traditionnelle Uula s'applique sur les bois neufs ou anciens, propres, non gras et dépourvus de toute finition filmogène.</p> <p>Elle est idéale pour les bardages, escaliers, meubles, terrasses, menuiseries, bateaux...</p>
Qualité	<p>Huile de lin bouillie pressée à froid, biocide, huiles naturelles renouvelables.</p> <p>Densité env. 0,85 kg / L.</p> <p>Contient: COV max. 700 g/L. UE de COV Valeur limite: (cat A/f) 700 g /L (2010). L'huile peut être teinte avec le même nuancier Uula Lasures.</p>
Caractéristiques	<p>Spalter, brosse.</p> <p>La surface doit être sèche et la teneur en humidité au-dessous de 15%.</p> <p>L'humidité relative de l'air doit être inférieure à 80% et la température supérieure à 10 ° C. Sec au toucher après 8 heures, recouvrable après 12h.</p> <p>Rendement Bois rabotés 10 m² /litre, le bois brut 6 m² /litre.</p> <p>Nettoyer le matériel avec le diluant Uula et de l'eau et du savon.</p> <p>Existe en 0,9l, 2,7l et 9l.</p>
Conseils	<p>Bien remuer avant et pendant l'emploi. Utiliser une Brosse en croisant bien le geste pour bien poser la peinture.</p>
Stockage	<p>Conserver dans un endroit frais et sec. Ne pas congeler .</p> <p>Conserver hors de la portée des enfants.</p> <p>Éliminer les résidus et seaux vides et secs dans une déchetterie</p>





Huile Traditionnelle

COV conforme à la directive 2010

Catégorie A/f : 700g/l

Classement au feu	<p>Ininflammable.</p> <p>Attention: les chiffons imbibés d'huile peuvent subir une auto combustion.</p> <p>Les chiffons huileux ayant servis au nettoyage des outils doivent être séchés à l'air libre ou rincés dans l'eau avant d'être jetés à la poubelle.</p>
Préparation	<p>Enlever la poussière. Sur les vieux bois, gratter toutes les parties non adhérentes. Laver les surfaces sales avec l'agent de lavage Kiiruna puis laisser sécher.</p> <p>Sur les bois rabotés, procéder à un léger ponçage pour assurer l'adhérence.</p>
Finition	<p>Appliquer 1 à 2 couches d'huile de protection sur les surfaces. Attendre le séchage complet avant d'appliquer une seconde couche.</p> <p>Lors de rénovation sur des surfaces déjà traitées, utilisez le même produit avec ou non une teinte légèrement plus foncée.</p> <p>Pour la pose d'huile teintée bien essuyer le surplus pour éviter des différences de teinte liées à un séchage différent.</p> <p>Ne pas appliquer en plein soleil ou sous la pluie.</p> <p>Le type de bois, les traitements précédents peuvent affecter la teinte finale. Il est recommandé de pratiquer à des essais.</p> <p>Manipuler les sections de bois avec soin entre 2 couches.</p>
Points à noter	<p>Prévoir assez de peintures pour une grande surface afin d'éviter les variations potentielles de couleurs. Il est recommandé de faire un essai au préalable pour apprécier la teinte définitive.</p> <p>Mélanger Uula Huile protectrice avant et pendant l'utilisation.</p> <p>Une forte densité du bois ou un bois fortement raboté augmentent les délais de séchage.</p>

En cas d'incertitude, renseignez vous auprès de votre revendeur avant le début de vos travaux de peinture.

Les informations dans la fiche technique sont basées sur des tests et l'expérience pratique et sont données à titre indicatif. Parce que nous ne pouvons contrôler l'utilisation et les conditions d'application de nos produits, nous ne pouvons en aucun cas être tenu responsables de l'exécution des travaux. Notre responsabilité se limite à la garantie de la qualité et conformité des produits d'Uulatuote Oy. 01/2011.